PUR Hot Melt Adhesive

APPLICATION	BASE	VISCOSITY [MPAS] / TEMPERATURE [°C]	PROCESSING TEMPERATURE [°C]
Jowatherm® PUR 605.10	PUR Hot Melt Adhesive	41500 ± 13500 / 140	110 - 140
Jowatherm® PUR 605.20	PUR Hot Melt Adhesive	35000 ± 6800 / 140	140
Jowatherm® PUR 605.62	PUR Hot Melt Adhesive	30000 ± 10000 / 140	130 - 150
Jowatherm® PUR 605.65	PUR Hot Melt Adhesive	37500 ± 7500 / 140	130 - 150
Jowatherm® PUR 605.88	PUR Hot Melt Adhesive	65000 ± 10000 / 140	120 - 160
Jowatherm® PUR MR 605.90	Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive	22500 ± 7500 / 140	130 - 150
Jowatherm® PUR 608.00	PUR Hot Melt Adhesive	90000 ± 20000 / 120; 42500 ± 7500 / 140	100 - 120
Jowatherm® PUR MR 608.90	Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive	60000 ± 20000 / 140	120 - 140

PO Hot Melt Adhesive

APPLICATION	BASE	VISCOSITY [MPAS] / TEMPERATURE [°C]	PROCESSING TEMPERATURE [°C]
Jowatherm® PO 221.00	PO Hot Melt Adhesive	23200 ± 2200 / 200	
Jowatherm® PO 221.80	PO Hot Melt Adhesive	12500 ± 2000 / 200	180 - 200
Jowatherm® PO 222.10	PO Hot Melt Adhesive	22200 ± 5100 / 200	180 - 200
Jowat-Hightherm® 225.00	PO Hot Melt Adhesive	70,750 ± 18,500 /200	190 - 210
Jowatherm® PO 236.30	PO Hot Melt Adhesive	6500 ± 1000 / 200	180 - 200
Jowatherm®PO 236.50	PO Hot Melt Adhesive	8000 ± 2000 / 200	180 - 200
Jowatherm® PO 236.60	PO Hot Melt Adhesive	7000 ± 1500 / 200	150 - 170

EVA Hot Melt Adhesive

APPLICATION	BASE	VISCOSITY [MPAS] / TEMPERATURE [°C]	PROCESSING TEMPERATURE [°C]
Jowatherm® 280.30/31	EVA Hot Melt Adhesive	50500 ± 12500 / 200	180 - 200
Jowatherm® 291.30	EVA Hot Melt Adhesive	8000 ± 2000 / 200	170 - 190
Jowatherm® 291.45	EVA Hot Melt Adhesive	5500 ± 1275 / 200	170 - 190
Jowatherm® 291.60	EVA Hot Melt Adhesive	5550 ± 1270 / 200	170 - 190
Jowatherm® 293.50	EVA Hot Melt Adhesive	5500 ± 2000 / 200	180 - 200