Solvent Based Primer

APPLICATION	BASE	VISCOSITY [MPAS] / TEMPERATURE [°C]	VISCOSITY [S] / TEMPERATURE [°C]	SOLIDS [%]	ADHESION TO SUBSTRATES
Jowat® 406.09	Primer	140 ± 5 / 20		15,5 ± 1,5	PVC, ABS
Jowat® 406.19	PU/PVC	140 ± 5 / 20		15,5 ± 1,5	PVC, ABS
Jowat® 406.41	PU/PVC	140 ± 5 / 20		15,5 ± 2	PVC
Jowat® 407.16	EVA/PVC	240 ± 50 / 20		15,0 ± 3,0 / 90	
Jowat® 408.20	Primer		35 ± 2 / 20	13 ± 1,5 / 90	ABS, PP, PET
Jowat® 408.40	PU		35 ± 5 / 20	15 ± 2 / 90	ABS, PP

Water Based Primer

APPLICATION	BASE	VISCOSITY [MPAS] / TEMPERATURE [°C]	VISCOSITY [S] / TEMPERATURE [°C]	SOLIDS [%]	ADHESION TO SUBSTRATES
Jowat® 409.59	Primer		25 ± 5 / 20	28 ± 2	ABS, PET, PP, PVC, PMMA